

Karta odwiertu
w istniejącej nawierzchni drogowej

Brochów

Pkt. 10

Data: 08.06.2021

Nr warstwy	Głębokość m ppt	Grubość cm	Suma warstw bitumicznych cm	Rodzaj warstwy	Opis
1	0,0 – 0,03	3,5	13,5	ścieralna	beton asfaltowy mieszanka grysów
2	0,03 – 0,09	6,0		wiążąca	beton asfaltowy mieszanka grysów pokruszona
3	0,09 – 0,13	4,0		podbudowa	beton asfaltowy mieszanka grysów
4	0,13 – 0,21	8,0		podbudowa	stabilizacja
5	>0,21			podłoże	nasyp piaszczysto z żużlem

